

Клей склеивания ячеистых блоков NOVOMIX

Применение. Для склеивания блоков из ячеистого и лёгкого бетона, СИБИТа. Для работы при отрицательных температурах (до -10°C) производится клей «Стандарт МРЗ-10» с антиморозной добавкой.

Требование к основанию. Поверхность, подлежащая обработке клеевым раствором, должна быть очищена от грязи, пыли, масел и жиров.

Приготовление и нанесение массы. Для приготовления раствора всыпать 1 кг смеси в 250-280 мл воды и перемешать до исчезновения комков. Клей «Стандарт МРЗ-10» затворять теплой водой. Через 10 минут раствор перемешать повторно, и он - готов к применению. После приготовления раствор должен быть выработан в течение 4-х часов. Клеевой раствор наносится и выравнивается стальным зубчатым шпателем или специальным инструментом для склеивания блоков СИБИТ.

Расход. Около 15-20 кг/м³ при толщине слоя 2 мм.

Вид и состав смеси. Минеральный наполнитель, цемент и полимерные модифицирующие добавки.

Санитарно-гигиенические параметры. Экологически чистый продукт. Соответствует первому классу строительных материалов.

Гигиеническое заключение № 54.НС.02.574.П.003154.09.02 от 23 сентября 2002 года.

Упаковка. Бумажные мешки по 25кг.

Хранение. Срок годности 12 месяцев, хранить в сухом месте.